



مقدمه

هم‌اکنون از روش‌های گوناگونی برای رسانا کردن بسپارها استفاده می‌شود که از آن جمله می‌توان به «پوشش‌دهی سطوح عایق با لایه رسانا» اشاره کرد. این روش در صنایع خودروسازی و الکترونیکی، کاربرد گسترده‌ای دارد. اما در حوزه‌هایی هم‌چون مواد هوشمند، توری‌های محافظ پرتو، ماهیچه‌ها و اعصاب مصنوعی، باتری‌های قابل شارژ و سامانه‌های رهاکننده دارو در بدن، نیاز است که خود زنجیره بسپاری، رسانا باشد. از معمول‌ترین روش‌ها جهت تأمین هم‌زمان رسانایی و فرایندپذیری در بسپارها، ساخت بسپارهایی است که از رسانایی ذاتی برخوردارند و استفاده از روش‌هایی مانند چندسازه - آمیخته کاری، که بهبود خواص کاربردی این بسپارها را در صنعت در پی دارد.

بسپارهای رسانا از راه می‌رسند

علی رضا ولی‌پور

مدرس آموزشگاه فنی شهید بهشتی - ارومیه

و دکتر بختیار محمد اف

از مؤسسه مواد پلیمری آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان

چکیده

بسپارهای رسانا در صنایع گوناگون، بویژه صنایع الکترونیک کاربردهای گسترده‌ای دارند. از جمله کاستی‌های این بسپارها فرایندپذیری نه چندان مطلوب آن‌ها بوده است اما امروزه در سایه پیشرفت‌هایی در زمینه نانو چندسازه‌های بسپاری و تولید مواد تازه با خواص جدید، عرصه‌ای در جهت رفع این کاستی فراهم شده است.


کلیدواژه‌ها: رسانایی ذاتی بسپار، فرایندپذیری، نانوذره‌ای کردن، حاملان متحرک بار.



مولکولی π ، نوار ظرفیت و اوربیتال‌های π^* ، نوار هدایت را تشکیل می‌دهند - شکاف میان دو نوار یاد شده معمولاً بیش از ۱eV است. از این رو، با آن‌که بسپارهای تقویت نشده^۲ در ساختار خود از سامانه مزدوج برخوردارند، اما رساناهای بسیار ضعیفی هستند.

تقویت

با افزودن یا گرفتن الکترون از سامانه مزدوج یک بسپار می‌توان رسانایی آن را تا حدی افزایش داد که به سطح کاربری تجاری برسد. این کار که به کمک روش‌های شیمیایی، الکتروشیمیایی و... انجام می‌گیرد، تقویت^۳ خوانده می‌شود. در این روش‌ها، حاملان بار متحرکی به نام سولیتون^۴، پلارون^۵ یا بیپلارون^۶ ایجاد می‌شوند. [۲] در نتیجه القای بارالکتریکی به سامانه مزدوج، شکاف نوار هدایت و ظرفیت کاهش می‌یابد و جهش در مقدار رسانایی مشاهده می‌شود. به هر حال، عدم فرایندپذیری^۷ و کاهش رسانایی با گذشت زمان (پس از چند هفته) از جمله کاستی‌های این روش به‌شمار می‌رود.




شکل ۲ نمایش افزایش رسانایی در نتیجه کاهش شکاف میان نوارهای انرژی

بسپارهایی با رسانایی ذاتی


در بسپارهایی که رسانایی ذاتی^۱ دارند، زنجیره‌های بسپاری خود، دارای رسانایی هستند. این بسپارها، از دیدگاه تغییرپذیری در ساختار زنجیره، امکان نانو ذره‌ای شدن آسان و توانایی آمیخته‌شدن با گونه‌های دیگر ویژگی‌های مناسبی دارند.

رسانایی الکتریکی این بسپارها، ناشی از پیوندهای دوگانه مزدوج موجود در ساختار آن‌هاست، شکل ۱.



شکل ۱ ساختار مزدوج برخی بسپارهای رسانا


با افزودن یا گرفتن الکترون از سامانه مزدوج یک بسپار می‌توان رسانایی آن را تا حدی افزایش داد که به سطح کاربری تجاری برسد



نظریه رسانایی

در بسپارهای رسانا، شکاف میان نوار ظرفیت و هدایت کم‌تر از مقدار آن در نارساناهاست و الکترون‌ها می‌توانند با جذب انرژی از یک منبع نوری یا گرمایی از این شکاف بگذرند. در بسپارهای تقویت نشده، - که اوربیتال‌های

از آن‌جا که میان رسانایی و فرایندپذیری ارتباطی وارونه برقرار است، طرح‌های پژوهشی گسترده‌ای در راستای بهینه‌سازی این روند تعریف و اجرا شده است



روش‌های القاء و افزایش فرایندپذیری

از آن‌جا که میان رسانایی و فرایندپذیری ارتباطی وارونه برقرار است، طرح‌های پژوهشی گسترده‌ای در راستای بهینه‌سازی این روند تعریف و اجرا شده است که مهم‌ترین آن‌ها به این قرارند:

- تهیه چندسازه در دو نوع

(آ) آمیختن بسیار معمولی با ذره‌های رسانا

(ب) آمیختن بسیار رسانا با گونه‌های دیگر.

- نانو ذره‌ای کردن

- بسپارش قالبی

- عامل‌دار کردن.

تهیه چندسازه

در روش «آ»، بسپار نارسانای معمولی مانند پلی‌استایرن یا پلی‌فورفوران، با پُرکننده‌های رسانا هم‌چون ذره‌های فلزی، گرافیت، نانولوله‌های کربنی آمیخته می‌شوند تا خاصیت رسانایی به بسپار القاء شود.

جدول ۱ مقایسه رسانایی الکتریکی پلی‌استایرن و پلی‌فورفوران قبل و پس از القاء

نمونه	رسانایی الکتریکی (S/cm)
پلی‌استایرن	۰/۰
پلی‌استایرن + ۱٪ نانولوله کربنی	۷/۱×۱۰-۲
پلی‌فورفوران	۰/۰
پلی‌فورفوران + ۱٪ نانولوله کربنی	۱/۳×۱۰-۲

✓ گرافیت‌دار کردن آنیلین

✓ هم بسپارش آنیلین با تک‌پارهای دیگر.

(ب) با استفاده از روش‌های آمیختن که پلی‌آنیلین سنتز شده با یک بسپار زمینه‌ای درمی‌آمیزد. از جمله:

✓ آمیختن پلی‌آنیلین‌هایی که با اسیدهای پروتونی عامل‌دار استخلاف‌دار یا تقویت شده‌اند، با بسپارهای محلول

✓ آمیختن پلی‌آنیلین‌ها با بسپارهای محلول در حلال‌های اسیدی یا آمیدی

✓ آمیختن خشک شامل مخلوط‌کردن مکانیکی پلی‌آنیلین با بسپارهای گرمانرم، پیش از فرایند ذوب.

نانوذره‌ای کردن

از جمله مهم‌ترین نکته‌ها در واکنش‌های بسپاری، اندازه ذره‌ها و چگونگی توزیع و جلوگیری از کلوخه شدن آن‌ها در جریان فرایند است. نانوذره‌ها در نتیجه برخورداری از سطح تماس زیاد و برقراری نیروهای وان در والسی و پیوندهای هیدروژنی، به راحتی کلوخه می‌شوند و گاه حتی با کنترل دقیق مقدار و زمان افزایش ذره‌ها یا تغییر فاز اجزای واکنشگر هم نمی‌توان به حالت مطلوب دست یافت. این مشکل در هر یک از مراحل فرایند از جمله خشک‌کردن، حمل و فرآوری می‌تواند روی دهد. روش‌هایی

از جمله مهم‌ترین نکته‌ها در

واکنش‌های بسپاری، اندازه

ذره‌ها و چگونگی توزیع و

جلوگیری از کلوخه شدن آن‌ها

در جریان فرایند است

به کمک روش «ب»، آمیختن بسپار رسانا با گونه‌های دیگر، به بهبود خواص مکانیکی از جمله فرایندپذیری، پایداری گرمایی، انحلال‌پذیری و... می‌انجامد. این روش شامل فرایندهایی با طیف گسترده است که برای نمونه، در پلی‌آنیلین منجر به دستاوردهای مطلوبی شده است که در پی می‌آید.

(آ) با استفاده از روش‌های سنتزی

موفقیت‌هایی به این شرح به دست آمده است:

✓ بسپارش آنیلین که در حضور یا درون زمینه بسپاری، فاز پیوسته یا محلول انجام گرفته است.

تک پارهای دختر، بر اندازه و جرم مولکولی و توزیع آن، در کنار افزایش سرعت واکنش اثر بگذارد و خواص مکانیکی بسیار نهایی را به حد چشم گیر تغییر دهد.

عامل دار کردن

گروه های عاملی موجود در زنجیره بسیار، نقش مهمی در انحلال پذیری و فرایند پذیری نمونه ها دارند. پس با تغییر یا اصلاح این گروه ها می توان به نتایج سودمندی رسید. برای نمونه، گروه های عاملی کربوکسیل دار یا هیدروکسی، آب دوستی و در نتیجه انحلال پذیری را به مقدار چشم گیر افزایش می دهد. برای این منظور از روش هایی به این شرح بهره می جویند:

✓ جور بسیارش


استفاده از تک پار عامل دار یک بسیار رسانا

✓ هم بسیارش

استفاده از تک پار عامل دار یک بسیار رسانا همراه با یک تک پار غیر عامل دار

✓ اصلاح نهایی

عامل دار کردن زنجیره بسیار پس از بسیارش تک پارها.



شکل ۴ نمونه ای از یک جور بسیارش: بسیارش - N متیل آمینونول


نتیجه

توجه به نتایج پژوهش ها، طراحی و تدوین مطالب به طور یکپارچه در هر زمینه می تواند هم، نیاز پژوهشگران را برآورده کند و هم مرجعی مناسب برای فراگیران باشد. این راه کار، ضمن گسترش میدان دید در علاقه مندان فرصت جدیدی را برای طرح مفاهیم نو در سطوح آموزشی مختلف فراهم می کند.

هم چون اعمال امواج فراصوت، استفاده از فعال کننده های سطحی و آسیاب کردن، کلوخه ها را از هم می پاشد و برای مرحله بعدی آماده می کند.

بسیارش قالبی

در این روش، بسیار نارسانا یا مادر - که دارای گروه های عاملی مناسب جهت برقراری پیوند با واحدهای تکرارشونده در بسیار رساناست - در حلال مناسب حل می شود و در حالت محلول، با تک پار رسانا یا دختر، واکنش بسیارشدن را انجام می دهد. بسیار مادر در برابر تک پارهای رسانای دختر، نقش کاتالیزگر بسیاری را از خود نشان می دهد و در نتیجه، رابطه آن دو هم می تواند در ساختار بسیار رسانا اثر داشته باشد و هم سینتیک واکنش بسیارشدن جدید را تغییر دهد. برای نمونه، در فرایند رشد زنجیره بسیاری، حضور بسیار مادر می تواند گذشته از اثربخشی بر ترتیب و جهت افزایش



شکل ۳ نیروها (پیوندها)ی معمول میان گروه های عاملی تک پار (دختر) و قالب (مادر)

1. intrinsically conducting polymer
2. undoped
3. doping
4. processibility

1. Pron, A.; P. Processible conjugated polymers: form organic semi-conductors to organic metals and superconductors. Prog. Polym. Sci. 2002; 27, 135.

2. Polowinski, Template Polymerization Search. @ 1997 ChemTec Publishing

3. S. Hosseini, H.; Entezami, A. Studies of Thermal & electrical conductivity behaviours of PANI & PPy blends with PVA, PS & PVC: Iranian polymer journal 14 (3), 2005, 201.

4. Pub, A.; Ogurtsov, N.; Korzhenko, A.; Shapoval, G.; prog. Polym. Sci. 2003, 28, 1701.