

## اشاره

نانولوله‌ها ترکیب جدیدی از اتم‌های کربن به شکل استوانه‌ای توخالی است و دارای خواص ویژه‌ای است که باعث شده کاربردهای بسیار متنوعی در نانوفناوری، الکترونیک، اپتیک، مکانیک و حوزه‌های مختلف علوم مواد پیدا کنند این ترکیب به طرز عجیبی مستحکم است و خواص الکترونی منحصر بفردی از خود نشان می‌دهد. اسم نانولوله به دلیل اندازه‌ی آن‌ها انتخاب شده زیرا قطر آن‌ها در حد چند نانومتر است و طولشان در نهایت به چند میلی‌متر می‌رسد (شکل ۱).

## مقدمه


کربن از استثنایی‌ترین عنصرهایی است که در طبیعت به شکل‌های مختلف دیده می‌شود از جواهرهایی درخشان گرفته تا دوده‌های سیاه و تنها عنصری است که می‌تواند به راه‌های مختلف و متنوعی با اتم‌های دیگر ترکیب شود. اما تقریباً تا همین اواخر نمی‌دانستند که تعداد زیادی از اتم‌های کربن می‌توانند به شکل خیره‌کننده‌ای، به دور هم جمع شوند و مولکولی زیبا و جالب تولید کنند.

ظهور دسته‌ی جدیدی از مواد کربنی، فولرن‌ها<sup>۱</sup>، در سال‌های اخیر موجب شگفتی محققان و دانشمندان گردید که به دلیل تقارن زیبا و خارق‌العاده و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد این مولکول و استعداد بالقوه‌ی کاربرد آن در نانوفناوری است. فولرن تنها شکل پایدار از کربن خالص است و در این میان نانولوله‌های کربنی که از خانواده‌ی فولرن‌ها هستند کاربرد بسیار چشمگیری در صنعت پیدا کرده‌اند و بدلیل ابعاد نانویی، استحکام فوق‌العاده، انعطاف‌پذیری بالا و رسانایی شگفت‌انگیز آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

نانولوله‌ها به طور کامل از پیوندهای  $sp^2$  تشکیل شده‌اند، مشابه آنچه در گرافیت وجود دارد. این ساختار پیوندها، قوی‌تر از پیوند  $sp^3$  موجود در الماس است. به همین دلیل نانولوله‌ها مستحکم‌ترین مولکول موجود در طبیعت هستند [۱].


نانولوله‌های کربنی در سال ۱۹۹۱ به طور تصادفی کشف شدند [۲]. ایچیمادا<sup>۲</sup> که در حال ساخت فولرن بود متوجه مواد دیگری شد که در فرایند ساخت فولرن به صورت گدازه‌ی پیرولیتی در کاتد تولید می‌شد [۳] و باعث کاهش تولید فولرن می‌شد. وی متوجه شد این مواد به شکل لوله هستند و آن‌ها را باکی‌لوله یا نانولوله نامید. در آن زمان انتظار نمی‌رفت که بعدها بتوانند در اسپکتروسکوپی جرمی این مواد را مشاهده

شکل ۱- نانولوله‌ها



# نانولوله‌های کربنی

مهری حاجی زاده\*



شکل ۲- ساختمان نانولوله ها

کنند [۴]. روش تولید انبوه نانولوله ها را اولین بار کراشم<sup>۲</sup> و هافمن<sup>۴</sup> به کار گرفتند [۵]. بعدها ایسن<sup>۵</sup> و آجایان<sup>۶</sup> در سال ۱۹۹۲ با افزایش فشار شرایط ساخت نانولوله ها را بهبود بخشیدند و متوجه شدند مناسب ترین فشار برای باکی بال ها ۲۰۰-۱۰۰ تور [۶] و برای نانولوله ها ۵۰۰ تور است. وایتر<sup>۷</sup> دریافت با وجود این که فشار عامل مهمی در تولید نانولوله ها است. توان از اهمیت بیشتری برخوردار است. و با استفاده از یک میله ی گرافیتی به قطر  $\frac{1}{4}$  اینچ به عنوان آند و جریان بیش از ۱۰۰ آمپر می تواند تعداد زیادی اشکال پلی هدرال ساخت. [۷]


### ساختمان نانولوله ها

نانولوله ها در واقع استوانه های توخالی از اتم های کربن هستند. (شکل ۲) از لحاظ ظاهر، نانولوله ها به صورت لایه لایه هایی از گرافیت هستند فاصله ی بین لایه ها  $0.34 \text{ nm}$  است. مسیر پیوندهای کربنی به صورت مارپیچی هستند. نانولوله ها به صورت میکروبولورهای لوله ای از گرافیت هستند و در سطح رویه ی لوله ها هیچ درز یا شکافی دیده نمی شود.


هر نانولوله دارای سطوحی با درجه ی پیچش، متفاوت است. در واقع، برای این که سطوح به بهترین شکل در کنار یکدیگر قرار بگیرند لازم است درجه های پیچش در لوله ها متفاوت باشد که در این صورت می تواند فاصله ی بین لایه ای را به کمترین مقدار برساند.

نانولوله ها به دو دسته تقسیم می شوند: نانولوله های تک جداره (SWNT)<sup>۸</sup>، نانولوله های چندجداره (MWNT)<sup>۹</sup>. نانولوله های چندجداره در واقع نانولوله های تک جداره ی هم مرکزی هستند که در برخی از آن ها بین این تک جداره ها برهم کنش ضعیفی (برهم کنش لبه-لبه) وجود دارد. به نظر می رسد این برهم کنش باعث تداوم رشد نانولوله ها در فرایند ساخت می شود (شکل ۳)


طول نانولوله ها معمولاً بین ۱ تا ۱۰ میکرومتر است، اغلب آن ها تقریباً به طول ۲ میکرومتر هستند و قطرشان حدوداً بین ۱ تا ۲۰ نانومتر است، یعنی ۱۰۰۰۰ بار کوچکتر از یک تار مو، بنابراین انتظار می رود نانولوله ها خواص مواد نانویی را دارا باشند. گاهی اوقات نانولوله ها به صورت رویه های گرافیتی کامل و بدون درز نیستند. در واقع یک لایه ی تک اتمی - ضخیم از گرافیت به نام گرافن<sup>۱۰</sup> به دور خود پیچیده می شود و نانولوله ی تک جداره را به صورت استوانه ی بدون درز تشکیل می دهد (شکل ۴) روشی که صفحه های گرافن پیچیده می شوند با جفت شاخص (n,m) (بردارهای چرخشی) تعیین می شود (شکل ۵)  $m$  و  $n$  اعداد صحیح هستند و اگر  $m = 0$




الف. نانولوله ی تک لایه



ب. نانولوله ی چند لایه - که لایه ها به صورت نانولوله های تک لایه ی هم مرکز هستند



ج. نانولوله ی چند لایه که لایه ها با هم برهم کنش ندارند  
شکل ۳



ب. صفحه‌های گرافن

شکل ۴

الف. نانولوله تک‌جداره


باشد نانولوله «زیگزاگ» نامیده می‌شود، اگر  $m=n$  «آرمچیر»<sup>۱۱</sup> و اگر  $m \neq n$  به آن «کایرال»<sup>۱۲</sup> می‌گویند (رجوع شود به شکل ۶) این دسته از نانولوله‌ها به دلیل ویژگی‌های الکتریکی خاصی که دارند بسیار اهمیت دارند. این ویژگی‌ها منحصر به نانولوله‌ی تک‌جداره است و نانولوله‌های چندجداره از این ویژگی‌ها برخوردار نیستند. (شکل ۴) نانولوله‌های چندجداره به دو شکل تشکیل می‌شوند یا به صورت نانولوله‌های تک‌جداره هم‌مرکز که در برخی از انواع MWNT این SWNTها با هم برهم کنش دارند. یا ممکن است یک صفحه‌ی گرافیتی دور خودش مانند طومار پیچیده شود و MWNT را تولید کند. (شکل ۵)

معیارهای مشخصه نانولوله‌ها قطر درجه‌ی مارپیچی و بردارهای غلتشی  $(n,m)$  است. (شکل ۶ را ببینید)


کیفیت نانولوله‌ها به روش تولیدشان بستگی دارد. تولید نانولوله‌ها بسیار ساده است، اما تولید با کیفیت بالا که به صورت هگزاگونال پیوسته و بدون درز باشد، به سادگی میسر نیست.

### روش ساخت


روش‌های مختلفی برای تولید نانولوله‌ها وجود دارد. ۱. تخلیه‌ی قوس



الف. کایرال




ب. زیگزاگ




ج. آرمچیر

شکل ۶ - نمونه‌های مختلف نانولوله‌ها



شکل ۵ - بردارهای غلتشی  $n$  و  $m$



۲. مونوکسید کربن فشار بالا (Hipco) ۳. فرساب لیزری ۴. CVD<sup>۱۳</sup>. روش قوس کارآمدترین روش برای مقاصد علمی است، و چون این روش در دماهای بسیار بالا (۴۰۰۰K) انجام می شود دارای ساختار منظمی است، نانولوله ها به صورت دسته های کوچکی تشکیل می شوند و در کنار هم رشته های ۵۰μm را تولید می کنند.

نحوه ی جهت گیری نانولوله ها در رسوب نسبت به امتداد محور جریان قوس، نانولوله های حاصله و کیفیت ساختار آن ها، همگی به شرایط قوس بستگی دارد. کمیت های مهم در تولید نانولوله ها عبارتند از: فشار خالص گاز، سرعت رشد، سرعت سرد شدن و پایداری پلاسمای قوس [۹].

در شرایط مطلوب حدود ۶۰٪ مواد اصلی تبدیل به نانولوله می شوند [۹] اسمالی با تشریح روند تشکیل نانولوله ها، علت تشکیل لوله به جای شکل کروی را بررسی کرد. و علت را به این شکل بیان کرد:

میدان الکتریکی قوی، که ناشی از ولتاژ در فضای لایه های باردار نزدیک کاتد است، می تواند مسئول تولید چنین ساختاری باشد [۱۰]. گاملی<sup>۱۴</sup> (از دانشگاه بین المللی استرالیا) علت را به این ترتیب توضیح می دهد:

رقابتی که بین یون های کربنی ناهمگن که در یک جهت در ناحیه ی شکاف شتاب می گیرند، و کربن هایی که از کاتد به صورت گرمایی تبخیر شده اند و با توزیع سرعت همگن به حرکت درمی آیند، باعث تولید نانولوله ها می شود [۱۱]. به عبارت دیگر، وجود محور تقارن در ناحیه ی واکنش ناشی از نمونه های کربن باعث تولید ساختار لوله ای می شود. این توضیح در مورد توزیع دوگانه ی نمونه های کربنی بیش تر با محصولات تولید شده سازگار است. (مثلاً در مورد ذرات که پلی هدرال هستند و محور تقارن ویژه ای ندارند).

بعدها در این روش کاتالیست های فلزی مانند کبالت، آهن و نیکل به میله ی کربنی اضافه می شوند و برای تولید پلاسمای قوسی مورد استفاده قرار می گیرند که باعث ایجاد مقدار زیادی نانولوله ی تک رویه با قطر ۱/۲ nm می شود.


این روش وقتی برای اولین بار توسط دکتر تین و همکاران وی در NEC و IBM گزارش شد، خیلی مورد توجه قرار گرفت زیرا این نوع نانولوله ها بیش از نانولوله های چند جداره با نظریه سازگار است. اما جدا کردن این نانولوله های تک رویه از فلزات باقی مانده و دوده مشکل بزرگی بود، چرا که روش های تصفیه سازی به گونه ای نبود که این امکان را فراهم آورد. بعد از بررسی روش های مختلفی که به طور استاندارد برای تخلیص استفاده می شد (در NEC)، کشف شد نانولوله ها می توانند در کوره ای با دمای ۱۰۰۰K به روش اکسایش تصفیه شوند. چون نانولوله ها از نوک درونی مورد استفاده قرار می گیرند روش اکسایش نتیجه های مهمی در برداشت در شکل (۷) این تفاوت آشکارا دیده می شود. گرچه مقدار محصول خیلی کم بود ولی سرانجام مقداری نانولوله ی چند رویه خالص در دسترس بودند و می توانستند مورد مطالعه قرار گیرند. (شکل ۷)

#### ناکاملی ها

اغلب، نانولوله ها دارای ناکاملی هایی هستند که ساختار آن ها را تغییر می دهند (مانند حلقه های پنج و هفت وجهی) و در بررسی ویژگی های آن ها باید در نظر گرفته شوند. نانولوله های چند جداره ناکاملی های بیشتری نسبت به نانولوله های تک جداره دارند به همین دلیل ساخت نانولوله های تک جداره از اهمیت بیشتری



شکل ۷- درون یک نانولوله



شکل ۸-

به لبه‌های نانولوله‌ها نگاه کنید


یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های نانولوله‌های کربنی زاویه‌ی کایرال آن‌هاست این زاویه نشان‌دهنده‌ی این است که صفحه‌های گرافن چطور دور هم پیچیده می‌شوند و یک استوانه را به وجود می‌آورند. اگر محور نانولوله‌ها هم راستا با خطوط افقی باشد ( $\theta = 0$ ) (در شکل بالا) نانولوله‌ی زیگزاک نامیده می‌شود. محور نانولوله‌ها اگر در زوایای  $0$  تا  $30$  درجه جهت‌گیری کنند نانولوله کایرال نامیده می‌شود.

برخوردار است و ساخت آن‌ها نیز به مراتب مشکل‌تر است. درجه خلوص و کاملی مورد نیاز برای نانولوله‌ها به ویژگی مورد اندازه‌گیری بستگی دارد. کیفیت نانولوله‌های تولید شده به روش کار بستگی دارد. به همین دلیل نتیجه‌هایی که گروه‌های کاوشگر مختلف بدست می‌آورند با هم متفاوت است، نانولوله‌ها در واقع رویه‌های گرافیتی هستند که مانند طومار لوله شده‌اند.

شکی نیست که این ساختار وجود دارد. اما این ساختار، ساختار تمام نمونه‌ها نیست. ثابت شده که نانولوله‌ها استوانه‌های به صورت لایه لایه از رأس، شروع به تحلیل رفتن می‌کنند و به طرف داخل می‌روند، اگر نانولوله‌ها درز (پاشکاف) داشتند، محل درز در هر جای لوله که باشد در ابتدای کار اکسید می‌شود. ولی تاکنون چنین چیزی مشاهده نشده است. ناکاملی‌های نانولوله‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: ناکاملی‌های مربوط به سطح آن‌ها (توپولوژی آن‌ها)، ناکاملی ناشی از دوره شدن مجدد آن‌ها و پیوندهای ناکامل. ناکاملی‌های مربوط به توپولوژی ناشی از حضور حلقه‌های غیرشش‌وجهی در ساختار آن‌ها (به جز در سرها که به شش‌پنج‌وجهی برای بسته شدن آن نیاز دارد) است. این ناکاملی ناشی از جفت‌های پنج‌وجهی - هفت‌وجهی است. شیمیدان‌ها این ساختار را به عنوان ساختار آژولین<sup>۱۵</sup> می‌شناسند. این جفت  $5/7$  باعث انحراف در ساختار نانولوله نمی‌شود. اما بسته به جهت‌گیری آن نسبت به محور لوله به آرامی قطر، درجه‌ی پیچش یا کایرالیته<sup>۱۶</sup> لوله را عوض می‌کند. بعضی از این جفت‌های  $5/7$  به سختی دیده می‌شوند مگر این که همه‌ی آن‌ها در یک جهت قرار بگیرند. در این حالت قطر نانولوله به تدریج زیاد می‌شود، این پهن‌شدگی گاهی دیده می‌شود و تناوب هر جفت  $5/7$  تقریباً هر  $3\text{nm}$  تخمین زده می‌شود. (شکل ۸)

مینگکلیو<sup>۱۷</sup> و جان کولگ<sup>۱۸</sup> از دانشگاه آریزونا نشان داده‌اند که نانولوله‌ها همیشه مانند استوانه نیستند بلکه ممکن است چندوجهی باشند حضور یک پنج‌وجهی در رأس می‌تواند باعث شود که نانولوله به جای حالت استوانه‌ای به شکل چندوجهی رشد کند که باعث ناکاملی دوره شدن می‌شود.

سرانجام، پیوندهای ناکامل ناشی از جابه‌جاشدگی انتها هر رویه نیز دیده شده است. اما تناوب تکرار آن‌ها طوری است که به نظر نمی‌رسد در نمونه‌های معمولی که توسط قوس تولید شده، مشکل مهمی به وجود آورد. ممکن است تعجب کنید



که چرا نانولوله‌ها که در دمای  $4000\text{K}$  رشد کرده اند هنوز دچار نقص و ناکاملی‌هایی هستند. این امر در حقیقت ناشی از مراحل رشد است. (شکل ۹)

## ویژگی‌ها

### - سختی

نانولوله‌های کربنی یکی از مستحکم‌ترین موادی هستند که تاکنون دیده شده است. هم از نظر کششی هم از نظر مدول کشسانی. این استحکام به دلیل پیوندهای  $SP^2$  کووالانسی است که بین اتم‌های کربن منفرد وجود دارد.

در سال ۲۰۰۰، نانولوله‌ی چندجداره‌ای (MWNT) مورد آزمایش قرار گرفت و قدرت کشش آن  $63\text{GPa}$  به دست آمد و مدول کشسانی آن از درجه‌ی ITPa به دست آمد [۱۴] و [۱۳].

چگالی نانولوله کربنی بسیار کم است:  $1/3 - 1/4\text{g/cm}^3$ .

## ویژگی‌های الکتریکی

به دلیل تقارن و ساختار الکترونی منحصر به فرد گرافن، ساختمان نانولوله‌ها به شدت بر ویژگی‌های الکترونی آن تأثیر می‌گذارد. برای یک جفت  $n$  و  $m$  مشخص، اگر  $2n + m = 3q$  (q یک عدد صحیح است) این نانولوله فلزی خواهد بود در غیر این صورت نانولوله نیم‌رساناست. بدین ترتیب تمام نانولوله‌های آرمیچر ( $n=m$ ) فلزی هستند و نانولوله‌های (۰ و ۵)، (۴ و ۶) و (۱ و ۹) و غیره نیم‌رسانا هستند. به لحاظ نظری، نانولوله فلزی می‌تواند چگالی جریانی را از خود عبور دهد که  $1000$  بار بزرگ‌تر از فلزهایی مانند نقره یا مس است.

## ویژگی‌های گرمایی

نانولوله‌ها در طول لوله‌رساناهای بسیار خوبی هستند اما از پهلوی عایق خوبی هستند.

## کاربردها

سختی و انعطاف پذیری نانولوله‌ها باعث شده پتانسیل خوبی در کنترل ساختار نانویی دیگر داشته باشند و در مهندسی نانو فناوری نقش مهمی را بازی می‌کنند. در حال حاضر به دلیل قدرت کشش بسیار خوب نانولوله‌ها از آن‌ها به عنوان فیبرهای مرکب در بسیار و بتون استفاده می‌شود تا ویژگی‌های الکترونی، گرمایی و مکانیکی تولیدات را بهبود بخشند. نانولوله‌ها به دلیل استحکام چگالی پائین در ساخت بسیاری از مواد مورد استفاده قرار می‌گیرند: لباس‌های ضدآب و مقاوم، بتون، پلی اتیلن، تجهیزات ورزشی (مانند راکت تنیس، توپ گلف، چوب گلف...)، بالابرها، فضایی.

کاربردهای دیگر: ساخت عضله‌های مصنوعی [۱۵]، باکی صفحه (صفحات ساخته شده از نانولوله‌ها که بسیار محکم‌تر از فولاد و ده بار سبک‌تر از آن است)، مدارهای رایانه، فیلمان‌ها، آنتر باها، سلول‌های خورشیدی، ابررساناها، خازن‌ها، ترانزیستورهای (FET)، فیلترهای آلودگی هوا [۱۶] و بسیاری مواد شیمیایی و مکانیکی دیگر.

مراجع:

1. "Macroscopic Fibers and Ribbons of oriented carbon Nanotubes" Brigitte Vigolo, et al. Science, Vol 290, P 1331 (2000)
2. "Helical microtubules of graphitic carbon" S. Iijima. Nature, Vol 354. P 56 (1991)
3. "Large - Scale synthesis of carbon nanotubes" T. W. Ebbesen and PM. Ajajian, Nature, Vol 358, P 220 (1992)
4. Lecture given at Michigan state University by Phaedon Avouris (2000)
5. "Mass Production of nanotubes" Krachmer & Hullman Nature journal V 347
6. Carbon nanotubes Preparation and properties Ebbesen T. W. 1992
7. Approach curve method for large anode-cathode distance Jc. Whitters, V. P. Mammana. journal of Vocume Science & Technology March 2004 Volume 22 Issue 2 PP 715-720
8. A. Oberlin, M. Endo, T. Keyama, J. Crystal grows 1976, 32, 335
9. "Large-scale synthesis of carbon nanotubes" T. W. Ebbesen and PM Ajayan. Nature Vol. 358, P 220 (1992)
10. nanotube structure... Smalley
11. "Are Fullerenic tubules metallic?" Phy. Rev.Lett. Vol 68, P 631 (1995) Camaly
12. "Electronic structure of Graphcne tubules based on C. 60" R. saito, M. Fuijita, Phys. Rev. B Vol 46, P 18-4 (1992)
13. "Crystalline Ropes of Metallic Carbon Nanotubes", Science 273, 483 (1996) Andreas Thess, Roland Lee. Richard Smalley
14. "Energetic structure, Mechanical and Vibrational Properties of single Walled Carbon Nanotubes (SWNT)" Guanghua Gao, Tahir Cagin, (1997)  
Location <http://www.wag.caltech.edu/foresight/foresight-2.html>
15. Min. Feng Ya Bradley S files, Sivaram Arepalli Roelney S Ruoff. Phy. Rev Lett. 845552 (2000)
16. "TEM & SEM Images of Nanotubes" Zettle Research Group  
Location: <http://www.Physics.berkeley.edu/research/zettl/projects/imaging.html>
17. "High Resolution TEM observation of Single-Walled Carbon Nanotubes". Tara Spiers and R. Malcolm Brown J. Department of Botany The university of Texas at Austin. 78713 (1996)

## نتایج برخی اندازه گیری ها در مورد نانولوله ی تک جداره

قطر متوسط SWNT ها	[۱۸] ۱۰۲-۱۰۴nm
فاصله از اتم کربن روبه رو	[۱۸] ۲/۸۳° A
فاصله ی پیوند تا کربن که به صورت موازی قرار دارد	۲/۴۵° A
طول پیوند کربن (خط ۴)	۱/۴۲° A
تقارن گروه (۱۰ و ۱۰)	C <sub>5v</sub>
انرژی هم پوشانی پیوندهای C-C	~ ۲/۵ev
ثابت شبکه	۱۷۸°
<b>پارامتر شبکه</b>	
آرمیچر (۱۰ و ۱۰)	[۱۳] ۱۶/۷۸۸°
زیگزاگ (۱۷ و ۰)	۱۶/۵۲۸°
کایرال (۱۲ و ۶)	۱۶/۲۲۸°
<b>چگالی</b>	
آرمیچر (۱۰ و ۱۰)	۱/۳۳g / Cm <sup>۳</sup>
زیگزاگ (۱۷ و ۰)	۱/۳۴g / Cm <sup>۳</sup>
کایرال (۱۲ و ۶)	۱/۴۰g / Cm <sup>۳</sup>
<b>فاصله ی بین لایه ها</b>	
آرمیچر (n, n)	۳ / ۳۸۸°
زیگزاگ (n, ۰)	۳ / ۴۱۸°
کایرال (۲n, n)	۳ / ۳۹۸°

زیرنویس:

\* عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد- تهران جنوب

۱. Fullerene - فولرن، C<sub>۶۰</sub> شکل جدیدی از مولکول های کربنی است که در آن ۶۰ اتم کربن دور هم جمع می شوند و مولکولی کروی به شکل توپ فوتبال را تولید می کنند نام باک مینستر فولرن گرفته شده است.

2. Iijima
3. krachmer
4. Huffman
5. Ebbesen
6. Ajajian
7. Whiter
8. Single Walled Nano Tubes
9. Multi Walled Nano Tubes
۱۰. گرافن صفحه مسطح (دو بعدی) از کربن پیوندی sp<sup>۲</sup> است که ضخامت مشخصی دارند و از سلول های پنج وجهی و هفت وجهی تشکیل شد در واقع تصویر دو بعدی از گرافیت سه بعدی است.
11. armchair
12. chiral
13. Chemical vapor deposition
14. Gamaly
15. Azulin
17. Mangqiliv
18. Jown cowleg

۱۶. chirality رجوع شود به شکل ۸.

